

DURAFIDE® 6150T6

50% 玻璃矿物

聚苯硫醚

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明

DURAFIDE® 6150T6是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为50% 玻璃\矿物. 它在北美洲,欧洲或亚太地区有供货. 主要特性为:耐冲击.

基本信息			
UL 黄卡	E109088-218846		
填料/增强材料	玻璃\矿物, 50% 填料按重量		
特性	抗撞击性,高		
形式	粒子		
部件标识代码 (ISO 11469)	>PPS-I-(GF+MD)50		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.71	g/cm ³	ISO 1183
吸水率 (23°C, 24 hr)	0.050	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力	155	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	1.7	%	ISO 527-2
弯曲模量	11200	MPa	ISO 178
弯曲应力	205	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	265	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			
流动	1.0E-5	cm/cm/°C	
横向	4.0E-5	cm/cm/°C	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	2.0E+16	ohms cm	IEC 60093
介电强度 (3.00 mm)	16	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数			IEC 60250
1 kHz	4.50		IEC 60250
1 MHz	4.40		IEC 60250
耗散因数			IEC 60250
1 kHz	4.0E-3		IEC 60250
1 MHz	5.0E-3		IEC 60250
耐电弧性	126	sec	
漏电起痕指数	150	V	IEC 60112
充模分析	额定值	单位制	测试方法
熔体粘度 (310°C, 1000 sec ⁻¹)	240	Pa s	ISO 11443
补充信息	额定值	单位制	测试方法
Color Number	HF2000/HD9100		